

PASOS DE APLICACIÓN Sikafloor® Level Industrial

1



Prepara la superficie removiendo lechadas, pinturas, polvo, grasa y aplica un primario*.

2



Coloca agua en un recipiente (máximo 5.5 litros) y vacía gradualmente **Sikafloor® Level Industrial**. Mezcla 3 minutos con taladro de bajas revoluciones**.

3



*Aplica como primario **Sikafloor 155 WN**, revisa la hoja técnica del producto para detalles de la calidad, preparación e imprimación del sustrato.

**No mezclar manualmente.

Deja reposar la mezcla por 2 minutos y vierte el producto sobre el sustrato, extendiéndolo al espesor deseado con llana dentada o escantillón. Pasa inmediatamente un rodillo de puntas para sacar el aire atrapado.

